



Naturel

OPTIMISÉ

SOLUTION DE BOUCHAGE
EN LIÈGE NATUREL
RENFORCÉE PAR L'OBTURATION
DES LENTICELLES & RESPECTUEUSE
DES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES DU VIN



Naturel

OPTIMISÉ

Le procédé exclusif de désaromatisation VAPOSECUR® par vapo-extraction basse pression, appliqué à l'intrégralité de la collection de bouchons naturels Bourrassé assure neutralité organoleptique et homogénéité.

Le bouchon de liège naturel optimisé dont les performances ont été renforcées par l'obturation des lenticelles, bénéficie du savoir-faire unique du Groupe Bourrassé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Gamme supérieure	Gamme standard	Entrée de gamme
Humidité	6 % +/- 2 %		
Longueur (existe en 45 et 49 mm)	nominal +/- 0,7 mm		
Diamètre	24,0 +/- 0,5 mm		
Ovalisation	≤ 0,7 mm		
Force d'extraction moyenne (sur tubes verres)	45 mm : 15 à 40 daN 49 mm : 15 à 45 daN		
Étanchéité au liquide	1,2 bar	0,9 bar	
Reprise dimensionnelle	≥ 90 % après 3 min		
Résidus peroxyde	≤ 0,2 mg / bouchon		
Poussière	≤ 1,5 mg / bouchon	≤ 2,0 mg / bouchon	
Migration capillarité	Sans		

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (méthodes d'essai et spécifications techniques selon NF ISO 16420), et s'entendent « sortie d'usine ».

FINITIONS



JUR



RG



SABLE

PRÉCONISATIONS

Adéquation bouchon/vin :

Dans le cadre du bouchage d'un vin tranquille sur bouteille à bague CETIE. Il appartiendra à nos clients d'effectuer des essais de validation dans leurs propres conditions d'utilisation.

Utilisation :

- Diamètre de compression optimal : 15,5 mm selon le type de bague.
- Cadence de bouchage ≤ 1250 Blles/tête et par heure.
- Respecter un temps de station debout d'au moins 3 mn avant le couchage des bouteilles.

Stockage :

- Dans un local tempéré, sans odeur, sain et aéré.
- Travailler en FIFO (premier entré - premier sorti).
- Utilisation optimale dans un délai de 6 mois après la livraison.



N°BV/107/CO.PTX

Bourrassé

Créateur de solutions de bouchage en Liège

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tél : 05 58 49 99 20
france@bourrassé.com

Tél : 00 33 558 49 99 26
export@bourrassé.com

BOURRASSE.COM



Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.